



ACRILFIX – Promotor de aderência Acrílico

REF PA.2.859.00.0000

EXTERIOR/INTERIOR

- ✓ FÁCIL DE APLICAR
- ✓ SECAGEM RÁPIDA
- ✓ ACRILICA TERMOPLÁSTICA
- ✓ MONO-COMPONENTE

DESCRIÇÃO

O **ACRILFIX** é um promotor de aderência mono componente à base de uma Resina Acrílica Termoplástica, com excelentes propriedades de dureza, resistência química.

UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

É aconselhado para exercer ponto de ligação entre substrato e a pintura em cimento, pedra, tijoleira, mosaico, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPETO DA PELÍCULA SECA	Acetinado
COR	característico
SÓLIDOS	50±2%
RENDIMENTO	10-12 m ² /L por demão (variando com o tipo de suporte)
TEMPO DE SECAGEM	Ao pó 30-60 minutos; Superficial 3-4h; Profundidade 20-24h; Repintura 6horas a 20° Secagem química completa: ao fim de 72H (dependendo da temperatura ambiente).
DENSIDADE	1,00±0,05 g/cm ³ (Norma ASTM D 1475)
VISCOSIDADE	100-150 Seg. DIN4 20°C (Norma ASTM D562)
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Inflamável a > 15°C
TEMPERATURA MINIMA DE FORMAÇÃO DE PELÍCULA	10°C
TEOR COV	40,66%

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

O **ACRILFIX**— deve ser aplicado sempre na preparação do substrato antes da pintura com o **VELROAD** o substrato deve estar livre de sujidade, bem aspirado e sem gorduras e bem seco.

Para a sua aplicação utilizar rolo trincha e pistola.

Aplicação 1ª demão funciona como ponto de ligação entre o substrato e a pintura e deve ser aplicada com 5% de diluente Dicril PA.2.711.00.0000 para melhor penetração no pavimento. A pintura deve ser feita 4-6h depois com nosso **VELROAD** tinta acrílica termoplástica mono componente, A secagem será completa ao fim de 72H e o piso ficará transitável



EMBALAGEM

Pode ser adquirido em embalagens de 1 e 5 e 20Lt.

ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenado por um período de 12 meses desde que se encontre ao abrigo do sol e das geadas. Depois de longos períodos de armazenamento é aconselhável verificar o estado do **VELFIX**, agitar fortemente para remover algum sedimento e adicionar um pouco de diluente se for necessário antes de usar.

TRANSPORTE

O **VELFIX** está classificado como mercadoria perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte.

Classe ADR, IMO e IATA: 3 (líquidos inflamáveis)

Nº ONU: 1263

GE: III

Produto poluente marítimo. Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rotura ou deterioração da embalagem.

AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1272/2008. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido.

O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.