



HIDROPLIT

REF PA.1.886.90.9016

PRIMÁRIO AQUOSO PARA FACHADAS

- ✓ TECNOLOGIA AVANÇADA DE Pliolite AQUOSA ^(*)
- ✓ EXCELENTE RESISTÊNCIA À ALCALINIDADE
- ✓ ELEVADA ADERÊNCIA E SELAGEM DA SUPERFÍCIE
- ✓ BOA COBERTURA E BRANCURA

(*) Hydro-Pliolite é uma marca registada da Eliokem

DESCRIÇÃO

O Primário HIDROPLIT tem por base resinas de Hydro-Pliolite ^(*), é pigmentado com dióxido de titânio e cargas rigorosamente selecionadas de modo a proporcionar uma boa cobertura e brancura.

Trata-se de um produto com excelente resistência à alcalinidade, grande aderência e poder de penetração no substrato.

Permite uma melhor “respiração” da parede e regulariza a absorção da superfície permitindo maior rendimento na pintura de acabamento.

UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

Este produto é recomendado para isolamentos de rebocos alcalinos e pulverulentos, paredes interiores e exteriores.

Apresenta boa aderência sobre todos os materiais normalmente usados na construção civil.

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
|------------------------------|--|
| pH | 9-10 |
| ASPETO DA PELÍCULA SECA | Mate de cor Branca |
| RENDIMENTO | 10-12 m ² /L por demão (variando com o tipo de suporte) |
| TEMPO DE SECAGEM | Ao tato: 1 a 2 horas para temperaturas acima dos 20°C Repintura: 4 a 5 horas. |
| SUBSTRATO | Argamassas de cimento, pedra, tijolo ou rebocos. |
| DENSIDADE | 1,30 - 1,34 g/cm ³ |
| VISCOSIDADE | 100-106 UK a 22°C |
| COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS | 22,11 g/L Valor limite da UE para este produto (Cat.A/g): 30g/L (2010) |



| | |
|--|----------------|
| TEOR DE SÓLIDOS | 35%±2 |
| PONTO DE INFLAMAÇÃO | Não inflamável |
| TEMPERATURA MÍNIMA DE FORMAÇÃO DE PELÍCULA | Acima dos 3°C. |

EMBALAGEM

Pode ser adquirido em embalagens plásticas de 0.750, 5 e 15 Lt.

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

A sua aplicação pode ser feita a rolo, trincha ou à pistola, com diluição utilizando água até 5%.

As superfícies devem estar bem secas e isentas de poeiras/gorduras.

Para pinturas de raiz deve-se escovar o substrato antes de aplicar o **PRIMÁRIO HIDROPLIT**.

Para repinturas, remover toda a tinta que não está fixa na parede e reparar a superfície caso seja necessário, de seguida aplicar o **PRIMÁRIO HIDROPLIT**.

ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenado por um período de 12 meses desde que se encontre ao abrigo do sol e das geadas.

TRANSPORTE

Está classificado como mercadoria não perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte. Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido. O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.