



PROFIX – Promotor de aderência para Sistemas de Pintura Epóxi 2K para Pavimentos

REF PA.2.858.00.0000

INTERIOR

- ✓ PRODUTO PARA PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO ANTES DA PINTURA COM SISTEMA EPOXI 2K
- ✓ CATALISAÇÃO 4:1 com Velend para Profix

DESCRIÇÃO

O Promotor de aderência PROFOX é um primário de 2 componentes à base de resinas epoxídicas de 100% sólidos, com excelente resistência química e aderência sobre o betão ou azulejos.

Permite a regularização do substrato e melhora a sua aderência à pintura com Sistema Epóxi.

UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

É aconselhado para promover a aderência de pisos e de uma maneira geral de todas as superfícies que se queiram pintar com Sistemas Epóxi.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---|--|
| ASPETO DA PELICULA SECA | Brilhante |
| COR | Incolor |
| SÓLIDOS | 30±2% |
| RENDIMENTO | 10-12 m ² /L por demão (variando com o tipo de suporte) |
| TEMPO DE SECAGEM (t^a a 20°C) | Superficial 3-4h |
| SUBSTRATO | Pisos em interior |
| DENSIDADE | 1,00±0,05 g/cm ³ (Norma ASTM D 1475) |
| VISCOSIDADE | 100-120 Seg. DIN6 20°C (Norma ASTM D562) |
| PONTO DE INFLAMAÇÃO | Inflamável (ponto de inflamação = 27°C) |
| TEMPERATURA MINIMA DE FORMAÇÃO DE PELICULA | 15°C, após catalisação o tempo de início de gel é de 3h. |
| CATALISAÇÃO | 4:1 com Endurecedor Velend para Profix, ref. PA.2.208.58.0041 |
| TEOR DE COV | 70% |

EMBALAGEM

Pode ser adquirido em embalagens de 0.250, 1 e 5Lt.

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

Pinturas Pisos Novos – O piso deve estar livre de sujidade, bem aspirado e sem gorduras.

Aplicar o Promotor de Aderência PROFIX catalisado com Endurecedor VELEND para Profix, na proporção de 4:1 (Profix/Velend).



OCTO QUIMICA

Produtos Químicos Lda.

FICHAS TÉCNICAS

JANEIRO/2022

Deve ser aplicada apenas 1 demão da mistura acima descrita com diluente Dilex PA.2.779.00.0000 até 10% para melhor penetração no pavimento.

Após a mistura de Profix e Velend, esta tem um tempo de aplicação de 3h.

Repinturas - Limpar a superfície, caso seja necessário lixar e desengordurar.

Aplicar a mistura Profix e Velend da mesma forma.

Tempo de cura final: 7 dias.

ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenado por um período de 12 meses desde que se encontre ao abrigo do sol e das geadas. Depois de longos períodos de armazenamento é aconselhável verificar o estado do Esmalte, agitar fortemente para remover algum sedimento e adicionar um pouco de diluente se for necessário. Se houver peles, estas devem ser retiradas com cuidado para não se misturarem, o que obrigaria a passar o Esmalte por um filtro, antes de usar.

TRANSPORTE

O Promotor de Aderência PROFIX está classificado como mercadoria perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte.

Classe ADR, IMO e IATA: 3

Nº ONU: 1139

GE: III

Produto poluente marítimo.

Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rotura ou deterioração da embalagem.

AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2020/878. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido.

O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.