



VELCEDA BRANCA

REF PA.1.551.50.9016

100% ACRÍLICA
INTERIOR/EXTERIOR

- ✓ FACIL DE APLICAR
- ✓ SEM CHEIRO
- ✓ EXCELENTE BRANCURA
- ✓ ACABAMENTO ACETINADO
- ✓ EXCELENTE RESISTÊNCIA ALGÍDICA E FUNGÍDICA
- ✓ EXCELENTE RESISTÊNCIA À LAVAGEM

DESCRIÇÃO

Tem por base uma resina Acrílica Pura, com pigmentos e cargas rigorosamente selecionadas de modo a proporcionar acabamentos com brilho acetinado, com grande resistência à lavagem e ao amarelecimento.

UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

É uma tinta de fácil aplicação, indicada para pinturas em interiores e exteriores devido à sua grande resistência à intempérie e aos raios U.V. Origina acabamentos com grau de brilho acetinado, de grande qualidade em brancura e cobertura em cores de sistemas tintométricos.

Pode ser aplicada em paredes rebocadas, em estuque e em divisórias de Cartão Gesso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

pH	8-9
ASPECTO DA PELÍCULA SECA	Acetinado
RENDIMENTO	11-13 m ² /L por demão (variando com o tipo de suporte) 1 a 2 horas para temperaturas acima dos 20°C
TEMPO DE SECAGEM	3 a 4 horas para temperaturas inferiores.
SUBSTRATO	Argamassas de cimento, pedra, tijolo ou rebocos previamente pintados
DENSIDADE	1,28 - 1,32 g/cm ³
VISCOSIDADE	108 - 112 UK a 22°C
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não inflamável
TEMPERATURA MÍNIMA DE FORMAÇÃO DE PELÍCULA	2°C
RESISTÊNCIA À ESFREGA HÚMIDA	Superior a 10.000 passagens Filme 400 µm
TEOR DE SÓLIDOS	>49%
TEOR DE COV	13,22 g/ml / 0,99%



EMBALAGEM

Pode ser adquirida em embalagens plásticas de 0.750, 5 e 15Lt.

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras.

Para pinturas novas, diluir a **Tinta Acrílica Acetinada VELCEDA** com 10% de água e aplicar a 1ª demão. A 2ª demão é dada sem diluição com intervalo de 30-45 minutos (dependendo da temperatura e humidade). É possível fazer uma boa pintura apenas com duas demãos, no entanto o estado das paredes e a absorção das mesmas, pode condicionar esta afirmação.

Para regular a absorção, pode usar-se um **Isolante Acrílico VELISOL PA.1.658.00.0000/9016** (ver folha técnica).

Para reparar fendas existentes recomenda-se o uso de **Tapa-Fendas TAPAFISSURAS PA.1.664.00.0000** (ver folha técnica). Para paredes muito irregulares, é mais recomendado o uso do **Estuque Sintético PA.1.663.00.0000** (ver folha técnica).

Em repinturas é recomendado retirar restos de tintas existentes e lavar as paredes com **LAVIFUNG PA.1.067.00.0000** (ver folha técnica) de forma a desengordurar e ao mesmo tempo prevenir o aparecimento de fungos e bolores.

ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenada por um período de 12 meses desde que se encontre ao abrigo do sol e das geadas.

TRANSPORTE

Está classificada como mercadoria não perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte. Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido.

O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.