



# VELCOURT

REF PA.1.563.70.BAS1

## TINTA AQUOSA PARA PAVIMENTOS

- ✓ INDICADA PARA PAVIMENTOS DESPORTIVOS DE BASE CIMENTÍCIA
- ✓ APLICAVEL EM TERRAÇOS E VARANDAS
- ✓ BOA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE
- ✓ ELEVADA ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO IMPACTO
- ✓ ACABAMENTO SEMI-MATE

### DESCRIÇÃO

É uma tinta aquosa com base numa dispersão 100% acrílica, juntamente com pigmentos e cargas de grande resistência e solidez, que conferem um produto de alta qualidade em aderência, resistência ao impacto, abrasão e intempérie.

### UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

É uma tinta de fácil aplicação, adequada para pinturas de pavimentos de betão, aglomerados asfálticos e aglomerados de borracha, tais como pavimentos desportivos, terraços, varandas ou outros locais não sujeitos a agentes químicos e elevada resistência mecânica.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

pH	8-9
ASPETO DA PELÍCULA SECA	Branco, Verde Ocre, Vermelho Ocre
RENDIMENTO	8-10 m <sup>2</sup> /L por demão (variando com o tipo de suporte) 2 a 4 horas para temperaturas acima dos 20°C
TEMPO DE SECAGEM	3 a 5 horas para temperaturas inferiores.
SUBSTRATO	Pavimentos de betão, aglomerados asfálticos e aglomerados de borracha.
DENSIDADE	1,30 - 1,35 g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDADE	136-140 UK a 22°C
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não inflamável
TEOR DE SÓLIDOS	>42%
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS	18,29 g/cm <sup>3</sup> / 1,49%
TEMPERATURA MÍNIMA DE FORMAÇÃO DE PELÍCULA	5°C
RESISTÊNCIA À ESFREGA HÚMIDA	Superior a 10.000 passagens Filme 400 µm



### EMBALAGEM

Pode ser adquirida em embalagens plásticas de 5 e 15 Lt.

### CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

As superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras e gorduras e deve-se proceder a todas as reparações necessárias antes da aplicação da tinta.

Para pinturas novas e repinturas, diluir a **Tinta VELCOURT** com 40% de água na 1ª demão e nas seguintes. É aconselhado aplicar 3 demãos, intervaladas de 2 a 4 horas.

Ferramentas de aplicação: Trincha, rolo e pistola, preferencialmente a pistola.

Para fazer um efeito antiderrapante mais acentuado, espalhar uma camada de sílica em excesso sobre a superfície pintada antes de secar, de seguida, retirar a sílica não aderida à tinta seca e aplicar mais uma ou duas demãos de **Tinta VELCOURT**.

Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e o intervalo de temperatura recomendado para a pintura é entre os 14°C e os 30°C.

### ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenada por um período de 12 meses desde que a embalagem se encontre devidamente selada e ao abrigo do sol e das geadas.

### TRANSPORTE

Está classificada como mercadoria não perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte. Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

### AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

Manter fora do alcance das crianças. Utilizar em locais bem ventilados.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1907/2006 e Regulamento (UE) nº 2015/830. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido. O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.