



VELFLEX BRANCA

REF PA.1.560.70.9016

**100% ACRÍLICA
EXTERIOR**

- ✓ FÁCIL DE APLICAR
- ✓ SEM CHEIRO
- ✓ SECAGEM RÁPIDA
- ✓ EXCELENTE BRANCURA
- ✓ IMPERMEABILIZANTE

DESCRIÇÃO

A Membrana Elástica Lisa Exterior **VELFLEX PA.1.560.70.0000** é uma tinta elástica destinada à pintura e impermeabilização de paredes exteriores. É fabricada à base de uma resina Acrílica com grande resistência à intempérie, ao desgaste e a temperaturas baixas. As cargas e pigmentos são rigorosamente selecionados para que no conjunto final esta pintura proporcione acabamentos muito agradáveis com grande resistência e duração

UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

Recomendado para pinturas ou repinturas exteriores de fachadas, empenas e paredes em geral.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
pH	8-9
ASPETO DA PELÍCULA SECA	Acetinada
RENDIMENTO	8-10 m²/L por demão (variando com o tipo de suporte) 1 a 2 horas para temperaturas acima dos 20°C
TEMPO DE SECAGEM	3 a 4 horas para temperaturas inferiores.
SUBSTRATO	Argamassas de cimento, pedra, tijolo ou rebocos previamente pintados
DENSIDADE	1,25 g/cm³
VISCOSIDADE	120-130 UK a 22°C
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não inflamável
TEMPERATURA MÍNIMA DE FORMAÇÃO DE PELÍCULA	2°C
RESISTÊNCIA À ESFREGA HÚMIDA	10.000 – 15.000 passagens Filme 400 µm



EMBALAGEM

Pode ser adquirida em embalagens plásticas de 5 e 15 Lt.

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras.

Para pinturas novas, diluir a **Membrana** com 10% a 15% de água e aplicar a 1ª demão, de modo a facilitar a aderência ao substrato, a boa diluição na 1ª demão é condição fundamental para uma pintura eficiente e duradoura. A 2ª demão é dada com uma diluição de apenas 5% com intervalo de 30-45 minutos (dependendo da temperatura e humidade).

Para regular a absorção, pode usar-se um **Isolante Acrílico VELISOL PA.1.658.00.0000/9016** (ver folha técnica).

Para reparar fendas existentes recomenda-se o uso de **Tapa-Fendas TAPAFISSURAS PA.1.664.00.0000** (ver folha técnica). Para paredes muito irregulares, é mais recomendado o uso do **Estuque Sintético PA.1.663.00.0000** (ver folha técnica).

Em repinturas é recomendado retirar restos de tintas existentes com o auxílio de uma escova de arame e/ou máquina de pressão e lavar as paredes de todos os fungos e verdetes com **VELCLORO PA.1.068.00.0000** (ver folha técnica)

Em substratos que não ofereçam garantias de adesão, como zonas muito húmidas ou perto do mar é aconselhado usar o Primário para Fachadas **VELPLIT PA.2.855.00.0000**. (ver folha técnica)

ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenada por um período de 12 meses desde que se encontre ao abrigo do sol e das geadas. Em embalagens de origem. As embalagens já usadas podem ser conservadas desde que se encontrem bem fechadas, com um pouco de água à superfície.

TRANSPORTE

Está classificada como mercadoria não perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte. Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.



AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1272/2008 e nº 453/2010. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido.

O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.