



VELGAL – Primário de acabamento meio brilho para metais não ferrosos

REF PA.2.832.50.BAS1

100% ACRÍLICO
INTERIOR/EXTERIOR

- ✓ FACIL APLICAÇÃO
- ✓ SECAGEM RÁPIDA
- ✓ PRIMÁRIO QUE PODE SER DE ACABAMENTO
- ✓ ADESÃO A METAIS NÃO FERROSOS
- ✓ DIVERSAS CORES DE CATÁLOGO (INDUSTRIALMIX, NCS E RAL)
- ✓ ACABAMENTO MEIO BRILHO

DESCRIÇÃO

O **Primário para Metais Não Ferrosos VELGAL, ref. PA.2.832.50.BAS1**, é um primário fabricado á base de Resinas Acrílicas Especiais a solvente, com excelentes propriedades de aderência, cobertura, dureza e resistência aos agentes atmosféricos. Pode ser utilizado como primário de acabamento com meio brilho. A secagem superficial é muito rápida de forma a poder-se manusear as peças pintadas quase instantaneamente.

UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

O **VELGAL** é aconselhado para pinturas de superfícies não metálicas onde se pretenda uma grande aderência. As cores são selecionadas de forma a obter-se um bom acabamento por largos períodos de tempo. É altamente recomendado para pintar superfícies galvanizadas e outros materiais não ferrosos, na construção de portões, gradeamentos, entre outros.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPETO DA PELÍCULA SECA	Meio brilho
COR	Sistema tintométrico (Industrialmix, RAL e NCS)
SÓLIDOS	± 65%
RENDIMENTO	8 - 10 m ² /Lt por demão (variando com o tipo de suporte)
TEMPO DE SECAGEM	Ao pó 15-30 minutos; Superficial 2-3h; Profundidade 12-24h; Repintura 8-10horas.
SUBSTRATO	Superfícies não ferrosas
DENSIDADE	1,20 - 1,25 g/cm ³
VISCOSIDADE	150-180 Seg. DIN 4 20°C (Norma ASTM D562)
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Inflamável a > 45°C
TEMPERATURA MÍNIMA DE FORMAÇÃO DE PELÍCULA	10°C



EMBALAGEM

Pode ser adquirido em embalagens plásticas de 0.750, 5Lt.

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

O **VELGAL** pode ser aplicado à Pistola, Rolo e Trincha.

Diluição – Com diluente industrial 10-15% para aplicação à trincha e rolo, 20-25% para aplicação à pistola.

Pinturas novas - Limpar e desengordurar as superfícies a pintar. Aplicar o **VELGAL, ref. PA.2.832.50.BAS1**, diretamente sobre o galvanizado, em uma ou duas demãos. Se pretender um acabamento brilhante proceder de seguida à pintura com esmalte industrial **Vellac ref. PA.2.330.10.0000**, na cor eleita.

Repinturas – Remover tintas em desagregação passar uma lixa fina e aplicar uma ou duas demãos de **VELGAL, ref. PA.2.832.50.BAS1** e posterior pintura com esmalte industrial **Vellac ref. PA.2.330.00.0000**, na cor eleita.

ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenado por um período de 12 meses desde que se encontre ao abrigo do sol e das geadas.

TRANSPORTE

O primário **VELGAL** está classificado como mercadoria perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte.

Classe ADR, IMO e IATA: 3 (líquidos inflamáveis)

Nº ONU: 1263

GE: III

Produto poluente marítimo.

Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rotura ou deterioração da embalagem.

AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1272/2008 e nº 453/2010. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido.

O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.