



VELLAC – Esmalte Industrial Meio Brilho Cores

REF PA.2.330.50.BAS1

100%ALQUÍDICO
INTERIOR/EXTERIOR

- ✓ FÁCIL DE APLICAR
- ✓ SECAGEM RÁPIDA
- ✓ DIVERSAS CORES DE CATÁLOGO (INDUSTRIALMIX, NCS E RAL)
- ✓ ACABAMENTO MEIO BRILHO

DESCRIÇÃO

O **Esmalte Industrial VELLAC** de secagem rápida é um esmalte monocomponente, fabricado com base de Resinas Alquídicas curtas em óleo, com excelentes propriedades de enchimento, cobertura, dureza e resistência aos agentes atmosféricos. Os pigmentos são rigorosamente seleccionados de modo a obter-se boa permanência de cor. A secagem superficial é muito rápida o que permite manusear as peças pintadas quase instantaneamente.

UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

É aconselhado para pinturas de estruturas metálicas, máquinas, gradeamentos, bidons e de uma maneira geral todas as superfícies metálicas que se queiram preservar. Também é indicado para pintura e repinturas de madeiras de todo o tipo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO DA PELÍCULA SECA	Meio Brilho
COR	Sistema tintométrico (Industrialmix, RAL e NCS)
SÓLIDOS	± 55%
RENDIMENTO	10-12 m ² /L por demão (variando com o tipo de suporte)
TEMPO DE SECAGEM	Ao pó 10-20 minutos; Superficial 2-3h; Profundidade 4-6h; Repintura 8-10horas.
SUBSTRATO	Superfícies metálicas ferrosas e madeiras
DENSIDADE	1,05 - 1,10 g/cm ³
VISCOSIDADE	150-170 Seg. DIN4 22°C (Norma ASTM D562)
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Inflamável a > 45°C
TEMPERATURA MINIMA DE FORMAÇÃO DE PELÍCULA	10°C

EMBALAGEM

Pode ser adquirido em embalagens plásticas de 0.750, 5 e 20Lt.



CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

Pinturas novas em metal ferroso – Retirar a ferrugem, limpar e desengordurar com **Velclear ref.064.00.0000**, aplicar uma ou duas demãos de primário Oxido Ferro **VELPRIM PA.2.880.00.0000** ou **UREPRIM PA.2.883.00.BAS1** (também afinável em catálogos RAL e NCS). Passar à lixa, limpar o pó, e esmaltar com **VELLAC** na cor eleita.

Para metal não ferroso – recomenda-se a aplicação de um primário para galvanizados, metalizados e zincados, **VELGAL PA.2.832.50.BAS1**. Afinável em catálogos RAL e NCS.

Pinturas novas em madeira – Lixar a madeira, limpar a poeira, e imunizar a madeira com **CUPRIVEL PA.2.936.00.0000** para neutralizar insetos ou quaisquer fungos, deixar atuar e secar, e em seguida aplicar uma demão de subcapa sintética **VELCAPA PA.2.985.90.9016**.

Repinturas em metal ou madeira - Decapar, lixar e desengordurar as superfícies a pintar. Aplicar uma ou duas demãos do Primário recomendado e seguidamente pintar com **VELLAC**.

ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenado por um período de 12 meses desde que se encontre ao abrigo do sol e das geadas.

TRANSPORTE

O esmalte **VELLAC** está classificado como mercadoria perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte.

Classe ADR, IMO e IATA: 3 (líquidos inflamáveis)

Nº ONU: 1263

GE: III

Produto poluente marítimo.

Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem.

AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1272/2008 e nº 453/2010. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido.
O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.