



VELROAD – Esmalte Acrílico Marcação/Pintura de Pavimentos

REF PA.2.322.50.0000

EXTERIOR/INTERIOR

- ✓ FÁCIL DE APLICAR
- ✓ SECAGEM RÁPIDA
- ✓ COR: CATÁLOGO NCS E RAL
- ✓ ACABAMENTO MEIO BRILHO
- ✓ MONO-COMPONENTE

DESCRIÇÃO

O Esmalte Acrílico **VELROAD** PA.2.322.50.BAS1, é um esmalte mono-componente à base de uma Resina Acrílica Termoplástica, com excelentes propriedades de dureza, resistência e acabamento meio brilho.

UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE)

É aconselhado para pinturas de pavimentos de cimento, pedra, tijoleira, mosaico, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ASPECTO DA PELÍCULA SECA	Meio Brilho
COR	Sistema Tintométrico (Ral, NCS)
SÓLIDOS	60±2%
RENDIMENTO	7-9 m ² /L por demão (variando com o tipo de suporte)
TEMPO DE SECAGEM	Ao pó 30-60 minutos; Superficial 3-4h; Profundidade 20-24h; Repintura 6horas a 20° Secagem química completa: ao fim de 72H (dependendo da temperatura ambiente).
DENSIDADE	1,10±0,05 g/cm ³ (Norma ASTM D 1475)
VISCOSIDADE	200-250 Seg. DIN4 20°C (Norma ASTM D562)
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Inflamável a > 15°C
TEMPERATURA MINIMA DE FORMAÇÃO DE PELÍCULA	10°C
TEOR COV	49,86%

EMBALAGEM

Pode ser adquirido em embalagens plásticas de 0.750, 5 e 20Lt.



CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

Pinturas Pisos Novos e Repinturas – O piso deve estar livre de sujidade, bem aspirado e sem gorduras.

Para a sua aplicação utilizar rolo.

A 1ª demão funciona como primário e deve ser aplicada com 15-20% de diluente Dicril PA.2.711.00.0000 para melhor penetração no pavimento. A 2ª demão deve ser dada entre 6-12h depois, com diluição de 5-10%.

A secagem será completa ao fim de 72H e o piso ficará transitável.

NOTA: Em pavimentos muito polidos e vidrados deve-se lixar e aplicar um Promotor de Aderência, ACRILFIX, previamente antes da pintura com o VELROAD.

ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenado por um período de 12 meses desde que se encontre ao abrigo do sol e das geadas. Depois de longos períodos de armazenamento é aconselhável verificar o estado do Esmalte, agitar fortemente para remover algum sedimento e adicionar um pouco de diluente se for necessário. Se houver peles, estas devem ser retiradas com cuidado para não se misturarem, o que obrigaria a passar o Esmalte por um filtro, antes de usar.

TRANSPORTE

O esmalte **VELROAD** está classificado como mercadoria perigosa, segundo as regulamentações nacionais e internacionais das diferentes modalidades de transporte.

Classe ADR, IMO e IATA: 3 (líquidos inflamáveis)

Nº ONU: 1263

GE: III

Produto poluente marítimo.

Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rotura ou deterioração da embalagem.

AMBIENTE E SEGURANÇA

Em geral evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento (CE) nº 1272/2008. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer resultado obtido.

O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível.